



SPRAY-KON

B700 & B707

Aerosola-Kon B700 (balons) un B707 (aerosols) ir pašizsmidzināmi adhezīvi. Tas ir daudzfunkciju produkts, kas savienosies ar dažādiem materiāliem. Līme ir ūdensizturīga, ar lielisku fiksāciju un ilgu atvērtu laiku. Tā ir CFC brīva, un praktiski bez smakas. Izstrādājums tiek piegādāts caur aerosola smidzināmo galviņu (B707) vai šļūteni un izsmidzināšanas pistoles sistēmu (B700), kas nozīmē, ka tas ir tīrs un efektīvs. Pēc lietošanas pistole ir bloķēta un sistēma ir gatava tūlītējai atkārtotai izmantošanai. Aerosola formātā izsmidzināšanas galva vienmēr gatava nākošajai lietošanai.

Pielietojums:

Spray-Kon B700 un B707 savienos visdažādākos materiālus, tostarp koksni, metālus, gumiju, audumu, lielāko plastmasas izstrādājumu daļu, kartonu, polietilēnu un betonu, kā arī dekoratīvos laminātus.

Materiāli:

Savienojamām virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem un taukiem. Pirms montāžas jānodrošina materiāli. Īpaši svarīgi tas ir ar laminātiem. 48 stundas 20 °C temperatūrā ar relatīvo mitrumu 45 –55% gaisam jāspēj brīvi cirkulēt ap sastāvdaļām.

Uzklāšana:

Aerosols- pozicionējiet aerosola smidzināšanas galviņu.

Balons - Pievienojiet šļūteni tvertnei un smidzināšanas pistolei un pievelciet savienojumus. Atveriet tvertnes vārstu. Vārstam jāpaliek atvērtam, līdz tas tiek izmantots. Atslēdziet vārstu, kamēr notiek žūšana .

Turiet izsmidzināšanas pistoli vai aerosola balona smidzinātāju 90 ° leņķī pret virsmu un uzklājiet viendabīgu, dāsnu līmplēvi, kas nodrošina 80-100% pārklājumu un īpašu uzmanību pievērsiet malām. Neļaujiet līmei veidot peļķi, jo tas var radīt nevienmērību, un var būt redzams cauri laminātam. Uz porainām virsmām var būt nepieciešams uzklāt otru kārtu. Vienmēr vispirms uzklāj uz lamināta un vienu materiāla virsmu apsmidzina horizontāli un otru – vertikāli.

Svarīgi atcerēties, ka Spray-Kon ir kontaktlīme un tā veido saikni ar sevi, tāpēc jābūt pietiekamai kārtai, lai tas notiktu. Nodrošiniet 80-100% savienojamo materiālu pārklājumu.

Ļaujiet līmei izklāties un pasargājiet no kontakta, kamēr tā gatavojas.

Līme ir gatava virsmu savienošanai, kad tā jūtas sausa ar pieskārienu un nepielīp pirkstam.

PIEZĪME. Spray-Kon izžūst pēc divām minūtēm normālos apstākļos, bet tas var atšķirties dažādās temperatūrās un mitrumā. Augsts mitrums un zema temperatūra palēnina žūšanas laiku, un, ja temperatūra kļūst ļoti zema, tas var izraisīt ziedēšanu. Ziedēšana ir mitrums, kas

veidojas uz līmes līnijas, ko izraisa šķīdinātāja iztvaikošana, pazeminot gaisa temperatūru zem iztvaikošanas temperatūras. Mitrums ietekmēs līmējošo darbību.

Materiālu salikšana:

Tiklīdz abas virsmas būs saliktas kopā, tiks izveidota spēcīga saite. Starplikas var izmantot, lai nodrošinātu to, ka virsmas nesaskaras priekšlaicīgi.

Pēc tam, kad abas virsmas ir saliktas kopā, sāciet ar vienmērīgu piespiešanu no detaļas vidus virzienā uz ārmalām. Izmantojiet blokus vai 3 collu rullīti un pārļiecinieties, vai visa detaļas virsma ir vienmērīgi apstrādāta, lai nodrošinātu adekvātu līmes saskari. Īpašu uzmanību pievēršiet malām. Testēšana šajā brīdī, paceļot pie malas, vājinās saikni! Pēc samontēšanas detaļu var pēc vajadzības apstrādāt un apgriezt. Pilnīga sacietēšana ilgs 24 stundas.

Lieko izsmidzināto līmi var noņemt ar vaļspirtu.

UZGLABĀŠANA:

Aizsargājiet no galējām temperatūras svārstībām. Glabājiet 15 –35 °C temperatūrā un prom no tiešiem saules stariem. Neglabājiet uz aukstas betona grīdas. Ja temperatūra ir zema, var būt zema izsmidzināšanas efektivitāte un vājāka līmes adhēzija.

TEHNISKIE DATI

Nosaukums:	Izsmidzināmā Kontaktlīme
Izskats:	Caurspīdīgs vai rozā
Šķidrums	
% cietes saturs:	28-30%
SG:	0,90->0,99
Noklāsana:	15-20 m2 ar Kg
Glabāšanas ilgums:	12 mēneši oriģinālā
iepakojumā	

Neļaut sasalt.

Lietot labi vēdināmās telpās.